Ficha Técnica
Rubbol Reno

DEFINICIÓN
Imprimación para superficies de madera, basado en resinas alcídicas.
Para exteriores.

PROPIEDADES
- Excelente saturación de la madera envejecida.
- Muy buena adherencia sobre diferentes superficies
- Alto poder cubriente
- Microporoso
- Muy buena resistencia al exterior
- Excelente poder de relleno
- Fácil de aplicar

USOS
Como imprimación y capa intermedia sobre todo tipo de estructuras de madera envejecida, tales como ventanas, puertas, marcos, forrado de paredes, etc.

CARACTERÍSTICAS

Brillo	Mate sedoso. Aprox: 20-40 % 60ºGU
Color	Blanco y colores de la colección 3031Plus con máquina tintométrica. Aprox.:1.40 Kg/L
Densidad media	
Viscosidad	Blanco aprox.: 0.5-1.3 Pa.s a 23ºC
Contenido en sólidos	Peso aprox.: 66 %. Volumen aprox.: 48%.
Envasado	1 y 5 L

SOPORTE
Superficies de madera al exterior, nuevas o antiguas ya pintadas y convenientemente decapadas.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Temperatura de aplicación	Entre 5-35ºC.
Máxima humedad relativa	Máximo 85%. La humedad de la madera no debe de exceder del 16-18 % en exteriores.
Útiles de aplicación	Brocha, rodillo, pistola airless. Dilución: 0-5% con White Spirit Pistola aerográfica. Dilución max. 10-15% con White Spirit
Limpieza de útiles	Con White Spirit. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Rendimiento	Aprox. : 10-14 m^2/L
Secado a 20ºC y 65% HR	4 horas
Repintable	16 horas

SISTEMA DE APLICACION

Superficies nuevas	La superficie debe de estar limpia, seca y exenta de aceites y grasas. Lijar la madera e imprimar con una mano diluida de Rubbol Reno. Lijar y aplicar una mano intermedia de Rubbol Reno. Acabar con esmalte Rubbol SB o Rubbol EPS.
Superficies antiguas pintadas	Si la pintura antigua está en malas condiciones, eliminar las zonas en mal estado. Aplicar una mano de Rubbol Reno diluido sobre las partes de madera que hayan quedado al descubierto. Lijar y aplicar una mano de Rubbol Reno a la totalidad de la superficie.

	Acabar con esmalte Rubbol SB o Rubbol EPS.
Observaciones	Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc, de las películas de pintura pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. No respirar los vapores. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Tiempo de almacenaje	1 año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Condición de almacenaje	Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30ºC.

AKZO NOBEL

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standard de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.
EDICIÓN 3/2002 La presente edición anula las anteriores.

AENOR ER Empresa Registrada ER-0002/1/90

ISO 9001

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono 93) 484.25.00
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158